

Bảng chi tiết sản phẩm
Ngày phát hành: 11/04/2015
Mã số no: 001
Hiệu đính lần: 01
Amix Polyester® Tape

Amix Polyester® Tape

Giới thiệu

Lưới gia cố Polyester được làm từ 100% Polyester nóng chảy kết thành, loại lưới này chịu được độ ăng tốt (gấp 7 lần so với loại vải không dệt), và các sợi không có xếp theo chiều, vì thế nó là loại vật liệu bổ sung tăng cường lớp chống thấm đạt hiệu quả tối ưu đối với các vết nứt của mái nhà, v.v...

Đặc điểm

- Đặt lưới gia cố theo chiều hướng nào cũng như nhau
- Các sợi phân bố không đồng đều
- Có tính chịu kiềm
- Độ hút nước rất thấp

Công dụng

- Tăng cường gia cố lúc thi công chống thấm tường ngoài, mái nhà, tầng hầm
- Gia cố góc chân tường, mạch ngừng

Cách thi công

- Nhúng lưới gia cố vào nước tạo ẩm
- Sau khi quét các lớp sơn chống thấm cách rời dùng lưới gia cố đã tạo ẩm trải lên bề mặt thi công.
- Sau khi trải xong lưới gia cố, quét thêm 1 lớp sơn chống thấm lần, đã hoàn thành lớp gia cố
- Miếng lưới gia cố thứ 2 đắp liền kề miếng lưới gia cố thứ 1 phải lắp đè lên trên 5cm

Quy cách

- Lưới gia cố Polyester có độ rộng 15cm x 50m, 20cm x 50m

Thông số kỹ thuật

Hạng mục thử nghiệm	Phạm vi kiểm nghiệm	Yêu cầu quy cách
Độ căng (N/5cm)	DIN 53857	Đường thẳng trên 12.9
		Đường ngang trên 31
Tỷ lệ độ co giãn (%)	DIN 53857	Đường thẳng trên 24.8
		Đường ngang trên 24
Độ xé rách	DIN 53859	Đường thẳng trên 9.3
		Đường ngang trên 7.9
Tính kiềm (bão hòa Ca(OH) ₂ , 23 ± 2°C, 168hns)		
Tỷ lệ thay đổi độ căng (%)	DIN 53857	Đường thẳng dưới -16
		Đường ngang dưới -5.1
Tỷ lệ thay đổi độ co giãn (%)	DIN 53857	Đường thẳng -21.7
		Đường ngang dưới -2
Tỷ lệ thay đổi độ xé rách (%)	DIN 53859	Đường thẳng dưới -7.4
		Đường ngang dưới -45